

# アクリル溶剤系樹脂溶液：ニッセツ

## 機能：耐可塑剤性 製品紹介

品名	物性値 ※	特徴
KP-1561	23℃×24h 19N (SUS) 80℃×24h 17N (SUS)	・標準タイプ
KP-2163	23℃×24h 16N (SUS) 80℃×24h 16N (SUS)	・柔軟タイプ

※物性値測定条件：粘着力(記載被着体)を記載雰囲気下に放置後、常温環境化で測定

PVC基材（可塑剤含有）/塗布厚20μm

 **日本カーバイド工業株式会社**

電子・機能製品事業本部 機能樹脂部 営業グループ

製品に関するお問い合わせはこちらまで