

# 水系樹脂：ニカゾール

## 機能：伸張性 製品紹介

品名	物性値 ※	特徴
FX-2174F	S-Sカーブ 最大伸度650%	・熱硬化タイプ
FX-2555A	S-Sカーブ 最大伸度1200%	・常温硬化タイプ

※物性値測定条件：常温環境化にて幅10mm、チャック幅10mm、試験厚み100 $\mu$ m、測定速度 100mm/minでのS-Sカーブを測定



電子・機能製品事業本部 機能樹脂部 営業グループ

製品に関するお問い合わせはこちらまで