

水系樹脂：ニカゾール

機能：透明性 製品紹介

品名	物性値 ※	特徴
RX-7013ED	全光線透過率92%	・標準タイプ
RX-907ED	全光線透過率91%	・高硬度タイプ

※物性値測定条件：PETに塗工した際の 全光線透過率を測定(PET基材含む)

PET基材/塗布厚100nm程度 PET基材（ルミラー125T60） 全光線透過率 89.4



電子・機能製品事業本部 機能樹脂部 営業グループ

製品に関するお問い合わせはこちらまで